

TASKI

TASKI Jontec ESD

Antistatická emulze na podlahy

Použití:

TASKI Jontec ESD je vysoce lesklá antistatická emulze na podlahy. Je určena na rozptýlení elektrického náboje na podlaze, vytváří na ni vysoce leklý ochranný film, který umožňuje využít různé techniky čištění. Je ideálním řešením pro podlahy na nichž se vyžaduje antistatická úprava a pro ESD certifikované podlahy.

Přednosti a výhody:

- Vytváří na povrchu lesklý ochranný film
- Posílen Avetranem™ pro zajištění ESD schopnosti
- ESD schváleno nezávislými laboratořemi
- vyhovuje mezinárodnímu standardu (ASTM D-2047) na protiskluzovou úpravu

Výhody použití:

- Chrání podlahu před opotřebením běžným provozem a usnadňuje čištění.
- Eliminuje nebezpečí elektrického šoku a tím poškození zařízení
- Splňuje požadavky norem IEC 61340-5 a EN 100015-1
- Zajišťuje bezpečnost Vašich zaměstnanců, pacientů a zákazníků

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Používejte neředěný.

Použití:

Používejte pouze na očištěné, důkladně opláchnuté a suché podlahy bez vosků a disperzí.

Naneste na podlahu, rovnoměrně rozetřete za vlhka mopem nebo vhodným aplikátorem v překrývajících se pruzích 1-1,5 m. Nechte důkladně zaschnout (min. 60 min.) před aplikací další vrstvy. Naneste na podlahu 3 vrstvy. Po nanesení poslední vrstvy nechte důkladně oschnout minimálně 60 minut a potom můžete dovolit vstup na ošetřenou podlahu.

Pro zajištění požadovaných vlastností a vysokého lesku při středním a velkém provozu proveďte ošetření podlahy každé 3 měsíce, v malém provozu postačí jednou za 6 měsíců.


Ošetřování

Po aplikaci TASKI Jontec ESD může provést vlhké stírání nejdříve za 48 hodin.

Denně setřete suchým mopem volné nečistoty. Na udržení antistatických vlastností podlahy používejte na čištění TASKI Jontec Destat.

Naneste TASKI Jontec Destat 3x týdně na podlahy s běžným nebo vysokým provozem, při malém provozu postačí 1x týdně nebo dle potřeby. Po ošetření podlahu neoplachujte. V suchém prostředí aplikujte 3x týdně.

F2k



TASKI Jontec ESD

Důležité:

Neředte a nemíchejte s jinými prostředky. Nepoužívejte venku a ve vlhkých prostorech. Dodržujte přesně návod k použití a ošetřování.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled: bílá kapalina

relativní hustota při 20 °C: 1,03

pH (neředěný): 8,6 – 9,1

spotřeba: 10 - 40 ml/m²

Bezpečnost práce:

S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Skladování:

Skladujte v původních uzavřených obalech při teplotě nad 5 °C.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájbům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiversey.cz