



TASKI Jontec Repello

Impregnační prostředek na bázi vody na kamenné podlahy

Použití:

TASKI Jontec Repello je prostředek na bázi vody na impregnaci přírodních kamenných a keramických povrchů uvnitř i venku.

Přednosti a výhody:

- účinně impregnuje porézní kamenné a keramické povrchy
- podporuje přírodní vzhled podlahy
- složení na bázi vody
- k okamžitému použití
- snadno se aplikuje běžnou technikou, rychle zasychá

Výhody použití:

- Je určen pro aplikace uvnitř i venku.
- Odpuzuje vodu i oleje.

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Používejte neředěný.

Použití:


Pokrytí závisí na pórovitosti podlahy, spotřeba se může značně lišit. Před aplikací vyzkoušejte pórovitost nanesením vody tak aby se odhadla spotřeba aplikačního roztoku. Průměrná spotřeba je 10-40 ml/m²/1 vrstvu (1 L prostředku je na cca 25 – 100 m²).

Aplikujte pouze na očištěné a suché podlahy bez vosků a disperzí. Před použitím důkladně protřepejte. Pracujte na ploše 2-3 m², naneste na podlahu vhodným aplikátorem nebo mopem případně červeným padem s jednokotoučovým strojem (< 200 ot/min), tak aby podlaha byla kompletně pokryta a zůstala navlhčená 3 – 5 min., povrch by po tuto dobu neměl oschnout (případně naneste prostředek znovu). Pokud je třeba, odstraňte přebytečný prostředek. Dle potřeby opakujte postup po 2 – 3 hodinách až je povrch zcela suchý.

Důležité:

Na vysoce porézních podlahách probíhá adsorpce prostředku velmi rychle. Proto jej neaplikujte příliš rychle aby nedocházelo ke zvýšené spotřebě. Na tmavých politurách se někdy objeví bílé povlaky, které jsou způsobeny přebytkem prostředku. V tomto případě setřete přebytek prostředku z povrchu suchou čistou tkaninou nebo stěrkou. Je-li podlaha suchá, nalijte trochu prostředku na zaschlý povlak a naleštěte / setřete vhodnou stěrkou, suchou tkaninou nebo jednokotoučovým strojem (< 200 ot/min) s červeným padem. Podlaha může být kluzká před setřením přebytku prostředku a je-li vlhká.

F9n



TASKI Jontec Repello

Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled: čirá nažloutlá kapalina

relativní hustota při 20 °C: 1,0

pH: 6,0 – 7,0

Bezpečnost práce:

Po práci si opláchněte a osušte ruce.

Skladování:

Skladujte v původních obalech mimo extrémní teploty. Chraňte před zmrnutím.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiversey.cz